

级 别: 电镀级
检验依据: EC/GH 007- I -2013
分 子 式: $\text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
分 子 量: 262.84
检验日期: 2019-07-05

检 验 项 目	指 标	检验结果
含量(以Ni计)	$\geq 22.2\%$	22.2%
pH值(50g/L, 25℃)	≥ 3	>3
水不溶物, w/ppm	≤ 30	<30
镁(Mg), w/ppm	≤ 10	<10
钙(Ca), w/ppm	≤ 10	<10
铬(Cr), w/ppm	≤ 2	<2
锰(Mn), w/ppm	≤ 2	<2
铁(Fe), w/ppm	≤ 5	<5
钴(Co), w/ppm	≤ 10	<10
铜(Cu), w/ppm	≤ 5	<5
锌(Zn), w/ppm	≤ 5	<5
砷(As), w/ppm	≤ 2	<2
镉(Cd), w/ppm	≤ 2	<2
汞(Hg), w/ppm	≤ 2	<2
铅(Pb), w/ppm	≤ 10	<10
总有机碳(TOC), w/ppm	≤ 5	<5